

# KNAUFINSULATION

## Spezialkleber

Zuverlässig haftender Spezialkleber für Dämmplatten

Produkt-Datenblatt 03/2026



### Produktbeschreibung

Der Knauf Insulation Spezialkleber ist ein hydraulisch erhärtender Dünnbettmörtel mit hoher Anfangshaftung. Er eignet sich für die Verklebung von Deckendämmplatten und Steinwolle-Lamellen an Decken und Wänden sowie für die Verklebung dreischichtiger Holzwolle-Mehrschichtplatten an Wänden.

#### Lagerung

12 Monate

### Eigenschaften und Mehrwert

- Hohe Anfangshaftung
- Wasserfest und frostsicher
- chromatarm gem. TRGS 613
- erfüllt die DIN EN 12004, C 1 T

### Anwendungsbereich

Zur Verklebung von Knauf Insulation -Deckendämmplatten und -Steinwollelamellen an Decken und Wänden sowie für dreischichtige Heraklith Holzwolle-Mehrschichtplatten an Wänden.



### Ausführung

Es sollte nicht mehr Kleber angemischt werden, als in ca. 3 Stunden verarbeitet werden kann. Der Kleber ist auf die Plattenrückseite aufzubringen und unmittelbar danach mit einem geeigneten Zahnglätter aufzuziehen und abzukämmen. Die Platten während der kleboffenen Zeit in den Untergrund einschieben und mittels Verlegeholz anpressen und ausfluchten. Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und Regeln der Technik.

#### Verarbeitung

Mischverhältnis: Für 25 kg Knauf Insulation Spezialkleber benötigt man ca. 8 ltr. Wasser.

Lagerung: Den Kleber kühl und trocken lagern.

Untergrundbeschaffenheit: Saugende Untergründe, wie z. B. Porenbeton oder Kalksandstein sind mit SAKRET Universalgrundierung UG vorzubehandeln.

Entsorgung: Gebinde rieselfrei entleeren und ordnungsgemäß entsorgen.



**Build on us.**

**Spezialkleber****Technische Daten**

Bezeichnung	Wert	Einheit	Norm
Verarbeitungstemperatur ab	5 °C	–	–
Klebstoff	hydraulisch erhärtender Dünnbettmörtel		
Lagerfähigkeit	12	Monate	–
Hautbildung (23°C / 50 % rel. LF)	20	Min	–
Verbrauch (Pulver) bei 6 mm Zahnung	2,2 - 2,5	kg/m <sup>2</sup>	
Verbrauch (Pulver) bei 8 mm Zahnung	2,8 - 3,0	kg/m <sup>2</sup>	
Verbrauch (Pulver) bei 10 mm Zahnung	3,5 - 4,0	kg/m <sup>2</sup>	

**Produktvarianten**

Inhalt/Sack kg	Pakete / Palette	Artikelnummer
25	42,00	2424424

Lieferzustand: Sack  
Verpackung: Papiersack

**Support und Services**

[www.knauf.com/de-DE/unsere-services](http://www.knauf.com/de-DE/unsere-services)

**Knauf Insulation GmbH**

Heraklithstraße 8  
84359 Simbach am Inn  
Deutschland

[www.knauf.com](http://www.knauf.com)

**Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel.**

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen ausdrücklicher Genehmigung.

**Build on us.**